

Dabīgā Linellās

PERNICA

Натуральная Олифа



Dabīgā Linellās Pernica

Dabīgā Linellās pernica ir izgatavota no Linellās ar sikatīvu piedevu. Pernica ir dabīgs produkts, kas tiek izmantots koka virsmu aizsardzībai jau daudzus gadus. Pernica dzīļi iesūcas koksnei veidojot īlglaicīgu, pret nodilumu un nelabvēlīgiem laika apstākļiem noturīgu klājumu. Pernica nodrošina koksnes aizsardzību no mitruma un bojāšanās. Pernicas klājums ir elpojošs, līdz ar to koksnei tiek saglabāta dabīgā veidā.

Lietošana: Pirms lietošanas pernica rūpīgi samaisīt. Slikti iesūcošu koksni ieteicams no sākuma apstrādāt ar smalku smilšpāru. Pernicas uzklāšanu ietiecams veikt ar mīkstu otu, biezā slāni un pēc 2-4 stundām tās atlikumu no virsmas notīrīt ar iupatiņu. Laiks var mainīties atkarībā no koksnes veida, Krāsojumu, ieteicams veikt 2-3 pernicas slāņos, katru nākošo slāni uzklājot pēc iepriekšējās kārtas nozūšanas.

Patēriņš: 8-10 m²/l. Patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas veida, koksnes sugas un mitruma.

Žūšanas laiks: 24-4 stundas, atkarībā no koksnes uzsūkšanas spējas un gaisa temperatūras.

Uzglabāšana: Origānlā iepakojumā un siltās noliktavu telpās - uzrādīts uz etiķetes.

Drošība: Uzmanību! Piesūcīnāts ar līdzekli auduma gabals var pašaizdegties.

Satur: Linella. **Papildus marķējums:** P102-Sargāt no bērniem.

Натуральная Олифа

Oлифа натуральная льняная изготавливается из льняного масла с добавлением сиккатива. Олифа - это натуральный продукт, который применяется для защиты деревянных поверхностей уже очень давно.

Олифа глубоко впитывается в древесину, создаёт долговечное износостойкое и атмосферостойкое покрытие.

Олифа предохраняет древесину от влаги и порчи, но в то же время пропускает воздух и водяные пары.

Применение: Перед использованием олифу тщательно перемешать. Слабо впитывающую древесину рекомендуется предварительно обработать мелкой наждачной бумагой. Красить рекомендуется кистью и наносить олифу толстым слоем. После 2-4 часов олифу, которая не впиталась вытереть чистой тряпкой. Время выдержки может меняться в зависимости от типа древесины. Рекомендуется наносить 2-3 слоя олифы, каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Расход: 8-10 м²/л. Расход может меняться в зависимости от метода покраски, и породы, влажности древесины.

Время высыхания: В зависимости от температуры воздуха и впитывающей способности древесины составляет 24-48 часов.

Хранение: В оригинальной таре и теплых складских помещениях время хранения - указано на этикетки.

Безопасность: Внимание! Пропитанная средством ветошь может самовоспламениться!

P102 содержать закрытым и беречь от детей.