

Dabīgā Eļļa PIRTĪM UN SAUNĀM

Натуральное
Масло для Бань и Саун



Dabīgā Eļļa Pirtīm un Saunām

abiskās lineļļas produkts paredzēts virsmu, kas ir kontaktā ar cilvēka ķermenī, pirts lāvu, sienu, durvju un citu koka virsmu aizsardzībai un kopšanai. Aizsargā koka lāvas no mitruma, netīrumiem, kaifīgiem mikroorganismiem, atvieglo tīrišanu un kopšanu. Pēc koka virsmas apstrādes saglabājas koksnes dabīgā tekstūra un nokrāsa , veidojot viegli matētu, zīdainu virsmu. Produkts nesatur organiskos šķīdinātājus un cilvēku organismam kaitīgas vielas.



Lietošana: Līdzekļi ar otu vai krāsotāju veltnīti uzklāj uz iepriekš notīrtas un noslēptas koka virsmas. Uzklāšanu veic temperatūrās ne zemākās par +5°C, vēlams pirms uzklāšanas produktu sasildīt līdz +40°C. Apstrādājamās koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 20 %. Loti uzsūcošu koxnsi apstrādā divreiz. Lai paātrinātu žušanu, pirts nedaudz uzsilda līdz +50°C, jaup eļļai iesūkties 12 h, pēc tam neiesūkušos eļļu noslauka. Pirts gatava lietošanai pēc 2 – 3 diennaktīm.

Patēriņš: 10 - 18 m2/l atkarībā no koksnes iesūkšanas spējas.
Satur: dabīgo lineļļa, priežu sveķu pārstrādēs produktus.

Натуральное Масло для Бань и Саун

Средство на основе натурального льняного масла для обработки поверхностей, которые находятся в контакте с телом человека, банных полок, стен, дверей и других поверхностей из дерева. Защищает поверхности от влаги, загрязнений, гнили, облегчает чистку и уход. После нанесения средства поверхности сохраняют текстуру и натуральный оттенок дерева. Продукт не содержит органических растворителей и вредных для организма людей составляющих.

Применение: Средство наносят кистью или валиком на очищенную и отшлифованную поверхность при температуре помещения не ниже +5°C. Перед нанесением рекомендуется продукт нагреть до +40°C. Влажность обрабатываемой древесины не должно быть выше 20 %. Сильно впитывающая древесина покрывается два раза Для улучшения высыхания рекомендуется баню нагреть до +50°C, дать маслу впитаться 12 ч., после не впитавшееся масло вытереть. Баней можно пользоваться через 2 – 3 суток. Предварительная грунтовка не требуется.

Расход: 10 - 18 м2/л в зависимости от впитывающей способности древесины.

Состав: Натуральное льняное масло, продукты переработки сосновой смолы.

